GOLDSHELL
TRADING

FORZA *микроцемент*

Прочное декоративное покрытие с эффектами «гладкого и декоративного бетона»

* для внутренних и фасадных работ
* широкая область применения (квартиры, рестораны, магазины, клубы, офисы, ванные комнатах, кухни, бассейны)
* использование на различных основаниях (нанесение на пол, стены, лестницы, ванные комнаты, столешницы, душевые, мебель и предметы интерьера, кафель)
* модный эффект бетона
* прочный материал
* долгий срок службы

Продукт	**Фасовка**	**Расход упаковки (м2)**
Грунт/Грунт под лак EASY FIX	2,5 кг	50
	0,625 кг	12,5
Primer FORZA	2 кг	15
	0,5 кг	3,5
База FORZA (порошок)	9 кг	8,5
	2,25 кг	2
Связующее AQUA FORZA	2,9 кг	8,5
	0,725 кг	2
ACS metrico	80 мл	
Лак Si,certo (полуматовый или глянцевый) (при нанесении в 2 сдоя)	2,5 кг	15
	0,625 кг	3,5

Величина зерна: 0,1-0,5 мм

ИНСТРУМЕНТ:

- Кельма из нержавеющей стали
- Кисть, валик с коротким ворсом (для нанесения грунта и лака)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ, ОДНОРОДНОЙ ПО ТВЕРДОСТИ И ВПИТЫВАЕМОСТИ (разница поверхности по впитываемости вызывает изменение цвета высохшего покрытия)! Как общее правило, она должна быть чистой, сухой, очищенной от следов масла, жира и т.п., подготовленной согласно строительным нормам.

Технология подготовки поверхности перед нанесением финишных слоев покрытия FORZA зависит от вида поверхности:

Пористые минеральные поверхности (цементо- и гипсосодержащие штукатурки, шпатлевки, гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, бетон); поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными лакокрасочными материалами; фанера, МДФ, ОСП и т.п.	Невпитывающая поверхность, ранее окрашенная красками, эмалями на органической основе; керамическая и кафельная плитка и т.п.

• Нанести грунт EASY FIX кистью, валиком в один слой. Время высыхания не более 1 часа. Расход – около 50 гр/м2. • После высыхания нанести грунт с песком Primer FORZA кистью, валиком и дать ему просохнуть (не менее 3 часов). Расход – около 120-150 гр/м2.	• В отдельную емкость вылить содержимое канистры (2,9 кг) связующего AQUA FORZA, небольшими порциями всыпать 1 кг базы FORZA в порошке. Материал перемешать строительным миксером до однородности. Состав нанести кистью и оставить до полного высыхания (не менее 4 часов). Приготовленного таким образом материала достаточно для грунтования поверхности площадью 6 м2. Расход – около 650 гр/м2.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ С ГОТОВЫМ СОСТАВОМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЕГО ОСОБЕННОСТИ:

- Рабочая вязкость материала сохраняется в течение 1 часа. Затем материал постепенно густеет, что существенно затрудняет его нанесение. Рекомендуется не хранить разведенную смесь FORZA, а полностью выработать ее в течение 1 часа. РАССЧИТЫВАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМОГО МАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ!
- Не рекомендуется нарушать пропорции при смешивании базы и связующего: материал теряет свои свойства! Помимо этого, при превышении жидкого компонента в смеси на 5% возможно изменение цвета покрытия.
- Полимерцементное покрытие FORZA требовательно к температуре и влажности. Оптимальные условия для нанесения состава: температура окружающей среды $+18^0$C ÷ $+22^0$C, относительная влажность воздуха – 50 ÷ 60%. Перед нанесением материала убедитесь в отсутствии сквозняков, зон усиленного охлаждения или нагрева.

КОЛЕРОВКА/ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:

- Связующее AQUA FORZA (готово к использованию) вылить в большое ведро и смешать с необходимым количеством жидкого красителя (колеровочной дозы) согласно колеровочной карты.
- Высыпать в смесь базу FORZA, перемешать с помощью строительного миксера до получения однородной массы без комков.

НАНЕСЕНИЕ:

1-й слой

- Материал нанести тонким слоем (в размер зерна) с помощью металлической кельмы. Расход – около 700 гр/м^2.
- Оставить на 4-6 часов перед нанесением второго слоя.

2-й слой

- Нанести второй слой состава аналогично первому, тщательно выравнивая поверхность металлической кельмой (не полировать светлые цвета-могут появиться темные пятна). Для получения более гладкой поверхности при заглаживании покрытия рекомендуется увлажнять его водой с помощью распылителя. Но при этом возможно образование белых пятен и потеков на поверхности! Расход – 700 гр/м^2. При создании покрытия с фактурным рисунком расход материала увеличится.

Финишные работы

- Для получения более гладкой поверхности и ее уплотнения покрытие после полного высыхания (не менее 24 часов) отшлифовать вручную или при помощи шлифовальной машинки (диски 80-100). Очистить от пыли.

Защита поверхности

- Нанести Грунт под лак EASY FIX при помощи валика или кисти (до полного насыщения). Излишки грунта необходимо удалить.

- После высыхания (через 2-3 часа, но не позже 24 часов) нанести 1 слой защитного лака Si,certo. Второй слой можно наносить через 4 часа, но не позже 24 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Эксплуатация помещений через 5 – 7 дней – с осторожностью, так как срок окончательного высыхания составляет – 28 дней.

ВНИМАНИЕ:

Поставщик не несет ответственности за результаты нанесения краски с нарушением вышеописанной технологии или при недостаточном уровне квалификации мастеров, а также за неполное совпадение расцветок.

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ БАЗЫ FORZA (ПОРОШОК), СВЯЗУЮЩЕГО AQUA FORZA И КОЛЕРНОГО СОСТАВА ACS METRICO:

№ п/п	База FORZA (порошок), кг	Связующее AQUA FORZA	*Колерный состав AcS metrico, мл				Ориентировочный расход готового материала, м^2
1	****9**	****2,9 кг**	80	240	320	560	8,5
2	8	2,6 кг	70	215	285	500	7,5
3	7	2,3 кг	60	190	250	440	6,5
4	6	1,9 кг	55	160	210	370	5,5
5	5	1,6 кг	45	130	180	310	5,0
6	4	1,3 кг	35	105	140	250	3,5
7	3	1,0 кг	25	80	110	190	3,0
8	****2,25**	****725 гр**	20	60	80	140	2,0
9	2	600 гр	15	50	70	120	1,8
10	1	300 гр	10	25	35	60	1,0

Примечания к таблице:

* - перед применением колерный состав тщательно перемешать, встряхивая банку. Рекомендуется добавлять необходимое количество колерного состава в связующее AQUA FORZA перед затворением им базы FORZA в порошке.

** - фасовка стандартных комплектов, имеющихся в продаже