

TANGO rosso, argento, oro, madreperla – «Танго».

Декоративная краска для стен с эффектом «велюра», мягким жемчужным блеском, бархатистая на ощупь. Базовые цвета – красный, золотой, серебряный, жемчужный. Производитель - SAMMARINESE (САММАРИНЕЗЕ). Италия (Сан-Марино).

Применение

Танго – слегка металлизированная, бархатистая, жемчужно-белая краска на водной основе, обеспечивающая элегантный декоративный эффект бархатистости. В ее составе имеются особые пигменты, которые при нанесении создают нежную хроматическую картину.

Она может колероваться в различные цвета.

Общие характеристики

Акриловая краска на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений, предназначенная для отделки интерьеров и характеризующаяся:

- легкостью нанесения;
- отличной стойкостью к ударам и шелушению;
- устойчивостью к мокрой уборке.

Технические характеристики (данные, полученные при 20° С)

Вязкость по Брукфильду	сПз	6000/11000
Удельный вес	кг/л	1,07 ± 0,050
Теоретический расход	м2/л	8-10
Внешний вид поверхностной пленки	глянец	матовый
Растворитель	код	вода
Высыхание «до отлипа»	минуты	3-4
Высыхание на всю глубину	часы	18-24

Способ нанесения

Кистью и пластиковой теркой	Материал готов к применению. При необходимости – разбавить водой не более, чем на 3-5%.
Нанести первый слой ТАНГО кистью перекрестными движениями, стараясь придать материалу «размытость». По высыхании первого слоя нанести кистью второй слой небольшими участками по 1-2 кв.м постоянными перекрестными движениями для ориентации пигментов и создания рисунка поверхности. Через несколько минут, пока материал еще не высох, затереть поверхность с помощью пластиковой терки, работая в разных направлениях для создания желаемой текстуры. С помощью данного материала можно добиться различных эффектов в зависимости от фантазии и изобретательности мастера. Наносить материал при температуре от + 5° до +35° С при относительной влажности не выше 75%.	

Ориентировочные циклы

ПРИ РАНЕЕ НЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕНАХ – Перед окраской убедиться, что поверхность полностью выровнена. При необходимости выравнивания рекомендуется использовать шпатлевку Samostucco . Нанести фиксирующий раствор Titancril ; нанести один или два слоя универсальной грунтовки для декоративных красок ,либо кварцевой краски типа Acrylquarz требуемого оттенка.

ПРИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕНАХ – Убедиться, что старая краска хорошо держится и имеет хорошее качество. В противном случае краску следует удалить, после чего подготовить поверхность как при ранее окрашенных стенах.

Примечания

Кисти и другой инструмент следует промыть водой сразу после работы. Материал следует хранить в теплом месте.

Стабильность

При хранении в сухом, теплом месте в закрытых емкостях материал не имеет проблем со стабильностью. Рекомендованный срок хранения – 12 месяцев.