


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ DRYWALL PAINT BY OIKOS

Технические характеристики

DRYWALL PAINT BY OIKOS — это винил-акриловая краска с низким воздействием на среду, моющаяся, с гладким матовым эффектом, паропроницаемая, для внутренних работ. DRYWALL PAINT BY OIKOS обладает отличной укрывистостью и позволяет получить приятную отделку. Состав на основе винил-акриловых смол в водной дисперсии, пигментов и наполнителей, делает этот продукт особенно пригодным для нанесения на гипсокартон, цементно-известковую штукатурку (как старую, так и свежую), гипсовую штукатурку или на уже окрашенные стены (в том числе яркими красками). DRYWALL PAINT BY OIKOS помогает скрыть дефекты, образовавшиеся при штукатурке панелей из гипсокартона, улучшая при этом эстетический эффект отделки. Продукт сертифицированный в классе эмиссии "A+" (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011). Со слабым запахом, негорючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Дерматологически протестировано в Университете г.Феррара



Сфера применения

Внутренние стены каменной кладки и из гипсокартона

Подготовка подложек

Очистить окрашиваемую поверхность, удалив пыль и возможные отслаивающиеся части. В случае сильно впитывающей или осыпающейся поверхности нанести специальное закрепляющее акриловое средство CRILUX или NEOFIX компании OIKOS. Для увеличения укрывистости цикла нанести пигментированный грунт IL PIGMENTATO компании OIKOS. На стены из гипсокартона или на поверхности в хорошем состоянии можно, после очистки и удаления основных дефектов, наносить продукт без использования закрепляющего средства.

Способ нанесения

Нанести валиком или кистью один или два слоя DRYWALL PAINT BY OIKOS в зависимости от желаемой укрывистости. Развести материал на 20% водой при нанесении валиком, а 30% при нанесении кистью. Выждать 4 часа между слоями. На гладкие поверхности, такие как оштукатуренные стены или стены из гипсокартона, рекомендуется нанести материал валиком для

водоэмульсионных красок и немедленно пройтись по поверхности валиком для эмали Rullo per Smalto art. A04 by Oikos или похожим валиком для более однородного распределения материала.

Технические характеристики: нанесение

Разведение:	Валиком: макс. 20% Кистью: макс. 30% питьевой водой
Расход:	10 ÷ 12 кв.м/л на слой
Инструменты для нанесения:	Кисть, Валик, Валик для эмали Rullo per Smalto art. A04
Закрепляющие средства:	NEOFIX, CRILUX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Температура нанесения:	+05°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время тактильного высыхания:	1 ÷ 1,5 h (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания:	4 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента:	водой

Технические характеристики: продукт

Состав:	Винил-акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты и специальные добавки, облегчающие нанесению и образованию пленки материала.
Удельный вес:	1,57 Kg/l +/- 3% (Белый)
РН:	8 ÷ 9
Вязкость:	9.500 +/- 20% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. при 25°C)
Температура хранения:	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь:	отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600мм в высушенном состоянии.
Паропроницаемость (SD):	Высокая. Sd = 0,019m (EN ISO 7783-2)
Устойчивость к мытью:	Класс 2. (UNI EN ISO 11998)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE:	Класс принадлежности: A/a ; VOC: 4 г/л (максимум); Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 30 г/л
Класс эмиссии:	A+ (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011)
Цвет:	Белый + пастельные цвета из колеровочной карты "Le Tonalita dal Bianco"
Фасовка:	л 4-14

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Тщательно очистить окрашиваемую поверхность, удалив возможные отслаивающиеся части. В случае сильно впитывающей или осыпающейся поверхности нанести специальное закрепляющее акриловое средство CRILUX или NEOFIX компании OIKOS. Для увеличения укрывистости цикла нанести грунт IL PIGMENTATO компании OIKOS. Через 6 часов нанести, в два слоя, защищающую, стойкую, моющуюся, саморастикающуюся и водоотталкивающую винил-акриловую краску типа DRYWALL PAINT by OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв. м., включая материал и работу.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в соответствии со своими техническими и научными знаниями. Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта для каждого отдельного случая.